

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Винипласт (листы)

Винипласт ГОСТ 9639-71 марки ВНЭ изготавливают из непластифицированной поливинилхлоридной композиции с добавками вспомогательных веществ (стабилизаторы, смазки и др.) методом экструзии.

Поставляется в листах длиной не менее 1300 мм, шириной не менее 500 мм.

Применяется для изготовления облицовочных и конструктивных элементов для всех отраслей промышленности, применяющих кислоты, щелочи и соли и их водные растворы и смеси, а также некоторые органические соединения. Поддается механической обработке, сваривается и склеивается.

Стоек к воздействию:

- серной кислоты, концентрацией до 40%, при температуре до 50° С
- азотной кислоты, концентрацией до 50%, при температуре до 50° С

Нестоек к действию ароматических и хлорированных углеродов, кетонов, сложных эфиров и концентрированной азотной кислоты, является нетоксичным, трудновоспламеняемым материалом.

Температура рабочей среды от 0°С до +60°С.

Допускается нижний предел эксплуатации до -50°С, но только в тех случаях, когда листы не подвергаются механическим воздействиям.

Гарантийный срок хранения – 10 лет со дня изготовления.

Пример условного обозначения:

*Винипласт лист 10мм (~0.65*1.5м) (~17кг) ГОСТ 9639-71*

10мм - толщина листа (мм)

(~0.65*1.5м) - размер (м)

(~17кг) - вес (кг)

ГОСТ 9639-71 - Технические условия

<http://centr-rti.ru/catalog/141>