

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

---

## Картон асбестовый (КАОН)

Асбокартон КАОН (картон асбестовый общего назначения) ГОСТ 2850-95 представляет собой лист размером 1000 x 800 мм; содержание асбеста 98-99%.

КАОН применяется в промышленной теплоизоляции в качестве температуростойких прокладок, огнезащитного теплоизоляционного материала, а также для уплотнения соединений приборов, аппаратуры и коммуникаций.

КАОН можно размачивать, он пожаро- и взрывобезопасен.

Температура рабочей среды КАОН:  
до +500°C

Расчетный вес листов КАОН:

Толщина, мм.	Вес листа, кг.
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
8	8
10	10

Физико-механические показатели КАОН по ГОСТ 2850-95:

Плотность, кг/м<sup>3</sup>: 1000-1400.

Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/см<sup>2</sup>) не менее:

в продольном направлении 1.2 (12)

в поперечном направлении 0.6 (6)

Потеря вещества при прокаливании, %, не более 15.

Массовая доля влаги, %, не более 7.

Огнестойкость: не должен гореть и обугливаться

Условия хранения КАОН: В закрытых складских помещениях, при условиях, исключающих попадание на асбокартон воды, масел и других веществ.

Гарантийный срок хранения КАОН- 10 лет.

Пример условного обозначения:

*Асбокартон КАОН1 3мм (0.8\*1м) ГОСТ 2850-95*

КАОН1 - марка асбокартона

3мм - толщина листов (мм)

(0.8\*1м) - размеры листов (м)  
ГОСТ 2850-95 - Государственный стандарт

---

<http://centr-rti.ru/catalog/19>